

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ  
И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)

Москва

1998

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российским государственным концерном ЦЕМЕНТ, фирмой «Цемискон», Акционерным обществом «НИИцемент», НПО «Бурение» (Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт ВНИИКрНефть») Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства	Наименование органа управлением строительства
Республика Армения	Министерство градостроительства Республики Армения
Грузия	Министерство урбанизации и строительства Грузии
Республика Казахстан	Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Минархстрой Кыргызской Республики
Республика Молдова	Министерство территориального развития, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова
Российская Федерация	Минстрой России
Республика Узбекистан	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

3 ВЗАМЕН [ГОСТ 1581-91](#)

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 октября 1998 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России 10 апреля 1998 г. № 18-31.

Введение

Стандарт унифицирован со стандартом Американского нефтяного института API Specification 10A [1] в части цементов типов I-G и I-H, соответствующих по техническим требованиям цементам типов G и H Американского стандарта, пользующимся большим спросом на мировом рынке.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ

**Технические условия**  
**WELL PORTLAND CEMENTS**  
**Specifications**

---

**Дата введения 1998-10-01**

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на тампонажные портландцементы (далее - цементы), изготавляемые на основе портландцементного клинкера и предназначенные для цементирования нефтяных, газовых и других скважин.

Требования настоящего стандарта, изложенные в разделах 5-9, за исключением показателей 2 и 4 таблицы 2 подпункта 5.1.2, являются обязательными.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия

ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 26798.1-96 Цементы тампонажные. Методы испытаний

ГОСТ 26798.2-96 Цементы тампонажные типов I-G и I-H. Методы испытаний

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия

**3 Определения**

Термины и определения - по ГОСТ 30515.

**4 Классификация**

4.1 По вещественному составу цементы подразделяют на следующие типы:

I - тампонажный портландцемент бездобавочный;

I-G - тампонажный портландцемент бездобавочный с нормированными требованиями при водоцементном отношении, равном 0,44 [1];

I-H - тампонажный портландцемент бездобавочный с нормированными требованиями при водоцементном отношении, равном 0,38 [1];

II - тампонажный портландцемент с минеральными добавками;

III - тампонажный портландцемент со специальными добавками, регулирующими плотность цементного теста.

4.2 По плотности цементного теста цемент типа III подразделяют на:

- облегченный (Об);

- утяжеленный (Ут).

4.3 По температуре применения цементы типов I, II и III подразделяют на цементы, предназначенные для:

- низких и нормальных температур (15-50)°C;

- умеренных температур (51-100)°C;

- повышенных температур (101-150)°C.

4.4 По сульфатостойкости цементы подразделяют на:

a) типы I, II, III

- обычный (требования по сульфатостойкости не предъявляют);

- сульфатостойкий (СС);

б) типы I-G и I-H

- высокой сульфатостойкости (СС-1);
- умеренной сульфатостойкости (СС-2).

4.5 Условное обозначение цемента должно состоять из:

- буквенных обозначений цемента: ПЦТ - портландцемент тампонажный;
- обозначения типа цемента - по [4.1](#);
- обозначения сульфатостойкости цемента - по [4.4](#);
- обозначения средней плотности для цемента типа III - по [5.1.2 \(таблица 3\)](#);
- обозначения максимальной температуры применения цемента - по [4.3](#);
- обозначения гидрофобизации или пластификации цемента - ГФ или ПЛ;
- обозначения настоящего стандарта.

*Примеры условных обозначений*

1 Портландцемент тампонажный с минеральными добавками сульфатостойкий для низких или нормальных температур

ПЦТ II-СС-50 ГОСТ 1581-96

2 Портландцемент тампонажный бездобавочный с нормированными требованиями при водоцементном отношении, равном 0,44, умеренной сульфатостойкости

ПЦТ I-G-СС-2 ГОСТ 1581-96

3 Портландцемент тампонажный со специальными добавками облегченный плотностью 1,53 г/см<sup>3</sup>, для умеренных температур гидрофобизированный

ПЦТ III-Об 5-100-ГФ ГОСТ 1581-96

## 5 Технические требования

Цементы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному изготовителем.

### 5.1 Характеристики

5.1.1 Вещественный состав цементов всех типов должен соответствовать значениям, указанным в [таблице 1](#).

5.1.2 Требования к физико-механическим показателям, характеризующим тампонажно-технические свойства цемента типов I-III, приведены в [таблицах 2](#) и [3](#), а цемента типов I-G и I-H - в [таблице 4](#).

5.1.3 Требования к химическим параметрам цементов приведены в [таблице 5](#).

Таблица 1

В процентах

Тип цемента	Содержание клинкера	Содержание добавки	
		Минеральная добавка	Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пущолановая) или утяжеляющая
I	100	Не допускается	
I-G			
I-H			
II	80-94	6-20*	-
III	30-89	-	11-70

\* Добавок осадочного происхождения не должно быть более 10% массы цемента

**Примечание** - Вещественный состав характеризуют содержанием портландцементного клинкера и добавок без учета гипсового камня, вводимого сверх 100% массы цемента

Таблица 2

Наименование показателя	Значение для цемента при температурах применения				
	низких и нормальных		умеренных и повышенных		
	типа I, II	типа III-Об	типа I, II	типа III-Об	типа III-Ут

Наименование показателя	Значение для цемента при температурах применения				
	низких и нормальных		умеренных и повышенных		
	тип I, II	тип III-Об	тип I, II	тип III-Об	тип III-Ут
1 Прочность при изгибе, МПа, не менее, в возрасте:					
1 сут.	-	-	3,5	-	-
2 сут.	2,7	0,7	-	1,0	2,0
2 Тонкость помола*:					
- остаток на сите с сеткой № 008 по ГОСТ 6613, %, не более	12,0	10,0	15,0	12,0	12,0
- удельная поверхность, м <sup>2</sup> /кг, не менее	270	-	250	-	230
3 Водоотделение, мл, не более	8,7	7,5	8,7	7,5	10,0
4 Растекаемость цементного теста, мм, не менее для цемента:					
непластифицированного	200	-	200	-	-
пластифицированного	220	-	220	-	-
5 Время загустевания до консистенции 30 Вс**, мин, не менее			90		

\* Допускается определять тонкость помола для цемента типа I только по удельной поверхности, а для цемента II и III-Ут - только по остатку на сите

\*\* Единицы консистенции Бердена

Таблица 3

Значение плотности цементного теста для цемента типа III, г/см <sup>3</sup>			
облегченного		утяжеленного	
обозначение средней плотности	плотность ±0,04	обозначение средней плотности	плотность ±0,04
Об 4	1,40	Ут 0	2,00
Об 5	1,50	Ут 1	2,10
Об 6	1,60	Ут 2	2,20
		Ут 3	2,30

Таблица 4

Наименование показателя	Значение для цемента типов I-G и I-H	
	не менее	не более
Прочность на сжатие, МПа, через 8 ч твердения при температуре:		
38 °C	2,1	-
60 °C	10,3	3,5
Водоотделение, мл	-	
Консистенция цементного теста через 15-30 мин режима испытания, Вс	-	30
Время загустевания до консистенции 100 Вс, мин	90	120

Таблица 5

В процентах

Наименование показателя	Значение для цемента типа			
	I	II	III	I-G и I-H
Потери при прокаливании, не более	5,0	-	-	3,0
Массовая доля нерастворимого остатка, не более	5,00	-	-	0,75
Массовая доля оксида серы (VI) SO <sub>3</sub> :				
не менее		1,5	-	-
не более		3,5	-	3,0
Массовая доля хлор-иона Cl <sup>-</sup> , не более			0,10	
Массовая доля суммы щелочных оксидов в пересчете на Na <sub>2</sub> O, не более		-	-	0,75

## 5.2 Требования к материалам

5.2.1 Портландцементный клинкер по химическому составу должен соответствовать технологическому регламенту. Массовая доля оксида магния MgO в клинкере не должна быть более 5,0%.

Минералогический состав клинкера для сульфатостойких тампонажных цементов должен соответствовать значениям, указанным в [таблице 6](#).

Таблица 6

В процентах

Наименование показателя	Значение для клинкера цемента типа и сульфатостойкости		
	I, II, III		I-G и I-H
	CC	CC-1	CC-2
Содержание трехкальциевого силиката C <sub>3</sub> S:			
не менее	-	48	48
не более	-	65	58
Содержание трехкальциевого алюмината C <sub>3</sub> A, не более	5	3	8
Сумма трехкальциевого алюмината C <sub>3</sub> A и четырехкальциевого алюмоферрита C <sub>4</sub> AF, не более	22	24*	-

\* Сумма четырехкальциевого алюмоферрита и удвоенного содержания трехкальциевого алюмината

5.2.2 Гипсовый камень - по [ГОСТ 4013](#). Допускается применение других материалов, содержащих сульфат кальция, по соответствующим нормативным документам.

5.2.3 Минеральные добавки - по соответствующим нормативным документам.

5.2.4 Специальные добавки (облегчающие и утяжеляющие), регулирующие плотность цементного теста, - по соответствующим нормативным документам. Облегчающие и утяжеляющие добавки должны обеспечивать получение цемента плотностью, указанной в [таблице 3](#), и не должны вызывать деструкцию и коррозию цементного камня.

5.2.5 Технологические добавки, регулирующие основные тампонажно-технические свойства цемента, и технологические добавки, применяемые для интенсификации помола, - по соответствующим нормативным документам.

Содержание добавок, вводимых в цемент при помоле, не должно быть больше значений, указанных в таблице 7.

Таблица 6

В процентах массы цемента

Тип цемента	Значение для добавок (в пересчете на сухое вещество добавки)					
	ускорителей твердения	замедлителей загустевания	пластифицирующих	гидрофобизирующих	водоудерживающих	интенсификаторов помола, в том числе органических*
I, II, III	0,5	0,3	0,5	0,5	1,5	1,00

\* Органических добавок не должно быть более 0,15%

### 5.3 Требования безопасности

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, А<sub>эфф</sub> в цементе не должна быть более 740 Бк/кг.

### 5.4 Упаковка, маркировка

Упаковка и маркировка цементов - по [ГОСТ 30515](#).

### 6 Правила приемки

6.1 Правила приемки - по [ГОСТ 30515](#) со следующим дополнением.

6.2 Партия цемента может быть принята и отгружена, если результаты испытаний по всем показателям соответствуют требованиям настоящего стандарта, если иное в части

рекомендуемых показателей не предусмотрено договором (контрактом) на поставку цемента.

6.3 В случае обнаружения при испытаниях цемента малозначительного дефекта по величине, не превышающей предельного значения, указанного в [таблице 8](#), партию цемента принимают, но учитывают ее как дефектную при оценке общего уровня качества.

Таблица 8

Наименование показателя	Тип цемента	Малозначительный дефект - предельное отклонение от требований <a href="#">раздела 5</a> , не более чем на
Прочность при изгибе, МПа, в возрасте 1, 2 сут	I, II, III	-0,2
Водоотделение, мл	I, II, III	+0,5
Время загустевания, мин, до консистенции 30 Вс	I, II, III	-5
Массовая доля оксида серы (VI) SO <sub>3</sub> %	I, II, III	+0,5
Массовая доля хлор-иона Cl <sup>-</sup> , %	Все типы	+0,01

В документе о качестве должно быть указано:

- наименование изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и (или) условное обозначение цемента по настоящему стандарту;
- номер партии и дата отгрузки;
- номера вагонов или наименование судна;
- вид и количество добавок для цемента типов II и III;
- прочность при изгибе в возрасте 1, 2 сут или на сжатие через 8 ч;
- водоотделение;
- плотность цементного теста для цемента типа III;
- время загустевания;
- значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в цементе по результатам периодических испытаний;
- гарантийный срок, сут;
- знак соответствия при поставке сертифицированного цемента (если это предусмотрено системой сертификации).

## 7 Методы контроля

7.1 Физико-механические свойства цементов определяют по [ГОСТ 26798.1, ГОСТ 26798.2](#).

7.2 Химический анализ клинкера и цемента - по [ГОСТ 5382](#).

7.3 Минералогический состав клинкера и сумму щелочных оксидов (R<sup>2</sup>O) рассчитывают в процентах на основании результатов химического анализа клинкера.

При отношении содержания оксида алюминия к оксиду железа (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) равном или менее 0,64, C<sub>3</sub>A=0.

При отношении содержания оксида алюминия к оксиду железа (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) более 0,64 расчет производят по формулам:

$$C_3A = 2,65Al_2O_3 - 1,69Fe_2O_3, \quad (1)$$

$$C_4AF = 3,04Fe_2O_3, \quad (2)$$

$$C_3S = 4,07CaO - 7,60SiO_2 - 6,72Al_2O_3 - 1,43Fe_2O_3 - 2,85SO_3. \quad (3)$$

При отношении содержания оксида алюминия к оксиду железа (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) менее 0,64 содержание C<sub>3</sub>S рассчитывают по формуле

$$C_3S = 4,07CaO - 7,60SiO_2 - 4,48Al_2O_3 - 2,86Fe_2O_3 - 2,85SO_3. \quad (4)$$

Массовую долю суммы щелочных оксидов определяют по формуле

$$R^2O=0,658K_2O+Na_2O. \quad (5)$$

7.4 Вид и количество минеральных и специальных добавок определяют по методике, аттестованной в установленном порядке.

7.5 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по [ГОСТ 30108](#).

## 8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение цементов - по [ГОСТ 30515](#).

## 9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в упакованном виде в течение 60 сут после отгрузки, а при поставке без упаковки - на момент получения цемента потребителем, но не более 60 сут после отгрузки.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(информационное)

### Библиография

[1] API Specification 10A США Технические условия на цементы и материалы для цементирования скважин

---

Ключевые слова: портландцементы тампонажные, цементирование нефтяных, газовых скважин, классификация, технические требования, правила приемки, транспортирование, гарантии изготовителя

---

### СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	1
1 Область применения .....	2
2 Нормативные ссылки .....	2
3 Определения.....	2
4 Классификация .....	2
5 Технические требования.....	3
5.1 Характеристики .....	3
5.2 Требования к материалам.....	4
5.3 Требования безопасности.....	5
5.4 Упаковка, маркировка.....	5
6 Правила приемки .....	5
7 Методы контроля.....	6
8 Транспортирование и хранение .....	7
9 Гарантии изготовителя.....	7
Приложение А Библиография .....	7